SÜGB

Belagswerk Sternenfeld

Lieferwerk: Belagswerk Sternenfeld **Prüfstelle:** TPA GmbH

Walzasphalt - Deklaration	2026	AC T 22 L

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen
Bindemittel:		
Ziel-Bitumen	70/100 (CH)	
- ∑ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.7	Toleranz EW = ± 0.6
Zugabebitumen	70/100 (CH)	
Rückgewinnung aus Mischgut:		
- Penetration: min. [1/10 mm]	40	
- Penetration: max. [1/10 mm]	75	
- Erweichungspunkt R+K: min.	45	
- Erweichungspunkt R+K: max.	62	
- Elastische Rückstellung [%]	-	
Mineralstoffe Herkunft:		
- Füller	Eigenfüller	
- Kalkhydrat	-	
- feine Gesteinskörnung	Holcim	
- grobe Gesteinskörnung	Holcim	
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	29 M-%	
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	71 M-%	
Mineralkategorie	C50/30	C50/30
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen		
- Sekundärsplitt M-%		
Recycling-Granulat		
- Kaltzugabe M-%		
- Warmzugabe M-%		
Marshall-Werte:		
- Verdichtungstemperatur	145 °C	
- Raumdichte Mg/m³	~ 2.392	
- Rohdichte Mg/m³	~ 2.497	
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	4.2	2.0…5.0
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	72.3	≤ 83
- Stabilität S kN	8.8	≥ 5.0
- Fliessen F, mm	2.7	2…4
Bei H und S Belägen:		
Spurrinnentest LCPC [29]		
- 10000 Prüfzyklen %	---	---
- 30000 Prüfzyklen %	---	---
Wasserempfindlichkeit %	93.0	≥ 70%

Code: 1811240

	erfüllt
Typprüfung Nummer: 0101-23-2 / 00313/23 gültig bis: März 2028	ja
Konformitätserklärung	ja

Korngrössenverteilung:	mm			Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	[M-%]	100	
	31.5	[M-%]	100	
	22.4	[M-%]	98.0	-9/+5
	16.0	[M-%]	84.0	
	11.2	[M-%]	72.0	± 9
	8.0	[M-%]	60.0	
	5.6	[M-%]	52.0	
	4.0	[M-%]	43.0	
	2.0	[M-%]	29.0	± 7
	1.0	[M-%]	20.0	± 5
	0.5	[M-%]	15.0	
	0.25	[M-%]	11.0	
	0.125	[M-%]	9.0	
	0.063	[M-%]	7.5	± 3



Datum: 25.02.2026
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

STRABAG
STRABAG AG
BELAGSWERK STERNENFELD
LANGENPARKSTR. 42
4132 MUTTENZ / SCHWEIZ

Datum: 25.02.2026
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor

TPA
TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH
Fischer 1
6315 Lindau

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer